

CINTA DOBLE CONTACTO 4026

SKU: 70006067865

DESCRIPCIÓN:

3M™ Cinta de Uretano Espuma de Doble Capa 4026 es una cinta de espuma de uretano de celda abierta de doble capa, de color blanquecino, de 0,0625 pulg. (1,6 mm) de espesor, que ofrece una alta resistencia al cizallamiento. Es ideal para aplicaciones como el montaje de letreros interiores y placas de identificación junto con dispensadores de jabón y ambientadores.

APLICACIONES:

Las espumas de poliuretano conformables y de alta fuerza interior, son ideales para variados montajes y uniones. Su excelente resistencia a bajas temperaturas la hacen ideal para aplicaciones que serán sometidas a -0°C.

Aplicaciones en diversos tipos de superficies, tales como acero, plástico, aluminio, vinilo rígido, madera, vidrio y cemento.

Montajes rápidos y eficaces, como accesorios de baños y cocinas. Ensamble de refrigeradores, electrodo- mésticos, placas acrílicas y de metal.

Nota: En superficies porosas y/o que absorben humedad, como madera y cemento, se recomienda aplicar Super 60 – Superpren antes de aplicar la cinta.

CARACTERÍSTICAS:

- Elongación: 100%
- Adhesivo: Acrílico sensible a la presión
- Soporte: Espuma de poliuretano de celda abierta
- Protector: Papel escocés verde siliconado
- Elongación a la ruptura: 100.0 Percent
- Densidad (sistema métrico): 290 kg/m³
- Presentación: 3/4"X36YDS

Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos
 981 175 599 | 942 780 265



INSTRUCCIONES DE USO:

- 1.-La fuerza de unión dependerá de la superficie de contacto de la superficie con el adhesivo. Además la presión ejercida mejorará la unión de las piezas.
- 2.-Para obtener una adhesión óptima, las superficies a unir deben estar limpias, secas y bien uniformes. Una limpieza común es con alcohol isopropílico y agua (mezcla al 50%).
- 3.-La temperatura ideal para su aplicación es entre 21°C y 38°C.

RESISTENCIA A RAYOS ULTRAVIOLETA Y SOLVENTES:

No hay degradación aparente, cuando es expuesta a 7 días en cámaras de Rayos Ultravioleta, en proceso acelerado. No hay degradación expuesta a test de baños de solventes e hidrocarburos.



@tecip.com.pe