

CINTA VHB 4955 ESPUMA ACRÍLICA

SKU: 70006097128

DESCRIPCIÓN:

Espuma acrílica blanca de celda cerrada, con agresivo adhesivo acrílico en ambos lados, lo que le confiere poder de pegado inmediato y alta resistencia al desprendimiento.

APLICACIONES:

Se recomienda para la unión de diferentes superficies, tales como: vidrio, aluminio, metales, madera, tanto en superficies irregulares como curvas; y también a concretos afinados.

- Industria automotriz, en la fabricación de carrocerías
- Sujeción de rótulos y fichas técnicas
- Señalización al exterior
- Aplicación en electrodomésticos
- En la construcción (aplicaciones en vidrio, aluminio, metal, madera, etc.)
- Reemplazante de tornillos, remaches, soldaduras, adhesivos líquidos y otros sujetadores mecánicos permanentes.

CARACTERÍSTICAS:

- Adhesivo: Acrílico sensible a la presión.
- Soporte: Espuma acrílica de celda cerrada.
- Protector: Poliéster transparente.
- Espesor: 0,08" (2,0 mm)
- Color: Blanco.
- Resistencia a la Temperatura: 204 °C
- Densidad Aproximada 720 kg/m³
- Presentaciones: 3/4" X 36YD



INSTRUCCIONES DE USO

- 1.- La fuerza de unión dependerá de la superficie de contacto.
- 2.- Para obtener una adhesión óptima y exitosa, las superficies a unir deben estar limpias, secas y bien conformadas. Una buena solución para limpiar es alcohol isopropílico con agua al 50%.
- 3.- La temperatura ideal para su aplicación es entre 21°C y 38°C. No se recomienda la aplicación a menos de 10°C, ya que el adhesivo está muy duro para adherir rápidamente.
- 4.- El adhesivo trabaja un 30% en forma inmediata. Pasadas 72 horas, estará listo para ser sometido a grandes esfuerzos, como lo indican sus propiedades físicas.
- 5.- Su espesor es capaz de aumentar hasta un 50% sometida a esfuerzo.
- 6.- Resistencia a solventes. No existe degradación aparente cuando ha sido expuesta a baños de solventes comunes, incluyendo gasolina, aceite motor, amoníaco, acetona, (baños de 20 seg./ 2 Ciclos).
- 7.- Resistencia a la humedad. La integridad de la cinta permanece unida al aluminio después de 24 meses.
- 8.- Resistencia a Rayos Ultra Violeta. Excelente de acuerdo al test de envejecimiento acelerado, como también, expuesta al medio ambiente.
- 9.- Tiempo de Almacenaje: 12 meses en su envase original, a una temperatura de 21°C y 50% de humedad relativa.

Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos
981 175 599 | 942 780 265



@tecip.com.pe