

CINTA VHB 4910 ACRÍLICA

SKU: HB004669857

DESCRIPCIÓN:

Cinta de espuma acrílica transparente, de celda cerrada, su espesor la hace apropiada para la unión de vidrios, policarbonatos o donde no se precisa una cinta de color. Es apropiada para ser usada en muchas aplicaciones interiores y exteriores.

APLICACIÓN:

Diversas aplicaciones en la industria del vidrio, acrílicos o policarbonatos; como también, en uniones a aluminio y metales en general.

- Unión a materiales transparentes.
 - Aplicaciones donde el color no es deseado.
 - Montaje de barras decorativas a vidrios.
 - Aplicaciones en letreros.
 - Unión de adornos a espejos.
 - En muchas situaciones puede reemplazar tornillos, remaches, soldadura, adhesivos líquidos y otros sujetadores permanentes.
- NOTA: Al usar uniones a vidrio, consulte las sugerencias de aplicación de sellador silano.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

- Respaldo: Poliéster Transparente
- Adhesivo: Caucho pigmentado.
- Color: Transparente.
- Espesor: 1.0 mm
- Protector: Película de polietileno rojo
- Adhesión desprendimiento: 15 lb/pulg 260 N/100mm
- Resistencia a la Tensión: 100 lb/pulg2 690 Kpa
- Densidad Aproximada: 60 lb/Ft2 960 kg/m3
- Resistencia a la T°:
Períodos Cortos Hasta 149°C
Períodos Largos Hasta 93°C
- Presentación:
HB004669857 - 1/2"X36YD



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- 1.-Resistente a una amplia variedad de solventes comunes, incluyendo gasolina, aceite motor, amoníaco, acetona MEK (prueba en baños de 20 segundos, 3 ciclos).
- 2.-La fuerza de unión dependerá de la cantidad de adhesivo en contacto con la superficie a aplicar y de la presión ejercida al momento de su aplicación.
- 3.-Resistente a Rayos UV
- 4.-Para obtener una adhesión óptima y exitosa, las superficies a unir deben estar limpias, secas y bien conformadas. Una buena solución para limpiar es alcohol isopropílico con agua al 50%.
- 5.-La temperatura ideal para aplicar la cinta es entre 21°C a 38°C. En superficies donde la temperatura es menos a 10°C no es recomendada, ya que el adhesivo está duro para adherirse rápidamente.
- 6.-El adhesivo trabaja en forma inmediata en un 30%. Pasadas las 72 horas, estará lista su aplicación para ser sometida a grandes esfuerzos, como lo indican sus propiedades físicas.
- 7.-Su espesor puede aumentar 50% o más si es sometido a esfuerzo.

Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos
 981 175 599 | 942 780 265



@tecip.com.pe