

3M™ VINIL MICROPERFORADO IJ1229

SKU: IX540100431

DESCRIPCIÓN:

La Película Gráfica Perforada para Ventanas de 3M™ Scotchcal™ J1229 permite ver una imagen completa en el exterior mientras permite ver a través de las ventanas desde el interior. Un patrón de perforación del 40 por ciento mejora la transmisión de luz. Esta primera película de superficie removible de corta duración está diseñada para gráficos de impresión digital.

APLICACIONES:

Este producto se recomienda solo para impresión con Solvente, Eco solvente y Látex.

- Aplicaciones en Ventanas y Vidrio

LIMITACIONES DE LOS USOS FINALES:

Usos Finales Inadecuados para esta Película

- Método de aplicación de película húmeda
- Aplicaciones distintas a las superficies de ventanas verticales
- Aplicación a ventanas que tienen elementos de calefacción, descongelación o limpiaparabrisas integrados
- Aplicación a sustratos con recubrimientos como antirreflejos y resistencia al rayado; tales recubrimientos pueden dañarse durante la eliminación de la película
- Aplicaciones que de alguna manera restringen el funcionamiento seguro de las salidas de ventanas de emergencia.
- Uso en cualquier ventana de vehículo regulada
- Aplicación a ventanas que se abren o bajan.
- La política de la División de Gráficos Comerciales de 3M es no admitir aplicaciones de películas gráficas para ventanas perforadas cuando la vista del conductor está obstruida, lo que puede incluir ventanas no verticales y / o donde las leyes locales prohíben su uso.



CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Material: Vinilo calandrado, patrón 40% de perforaciones

Espesor de la Película:

Sin adhesivo: 0.148 mm

Con adhesivo: 0.162 mm

Acabado de la Película: Blanca en el lado de la imagen, negra en el reverso

Tipo de adhesivo: Sensible a la presión

Color del adhesivo: Claro

Respaldo: Papel recubierto de polietileno en una cara

Flamabilidad: Para ser probado para propagación de llamas según ASTM E84, "Características de combustión superficial de los materiales de construcción".

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN:

Recomendaciones de aplicaciones gráficas terminadas

Tipo de superficie: Plana

Tipo de sustrato: Sustratos transparentes como acrílico transparente, vidrio, policarbonato, metal pintado entre las ventanas del vehículo

Temperatura de aplicación: 10°C a 38°C

Método de aplicación: Seco

Temperatura de exposición gráfica terminada: -25°C a 65°C

Remoción de la gráfica: Hasta 6 meses, de vidrio, acrílico, policarbonato

Temperatura de remoción

Vidrio: 16°C a 40°C

Acrílico, policarbonato: 21°C a 40°C

Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos
981 175 599 | 942 780 265



@tecip.com.pe

INFORMACIÓN GARANTIZADA

A. GARANTÍA BÁSICA:

El rendimiento real depende de la:

- Uso de productos compatibles de 3M
- Formulación de la tinta
- Secado adecuado de la tinta
- Selección y preparación del sustrato
- Textura de la superficie
- Métodos de aplicación
- Condiciones ambientales
- Métodos de limpieza y mantenimiento
- Ángulo y dirección de la exposición al sol

DURABILIDAD:

El rendimiento esperado de esta película cuando se usa correctamente es de 6 meses.

IMPRESIÓN POR INYECCIÓN DE TINTA:

Antes de usar cualquier equipo, lea siempre las instrucciones del fabricante para una operación segura.

Las formulaciones y las condiciones de procesamiento pueden afectar la durabilidad de la tinta.

Imprima una muestra de prueba Consulte la base de datos de soluciones de medios digitales APAC de 3M.

La imagen puede parecer más clara cuando se imprime en una película perforada. El aumento de la densidad del color puede compensar la pérdida de imagen. Es posible que las imágenes impresas en esta película no tengan el mismo nivel de detalle que en las películas sólidas.

VIDA DE ALMACÉN, ALMACENAMIENTO:

Vida de almacén

Vida de almacén total: 6 meses Hasta 6 meses sin procesar, O procesar dentro de los 3 primeros meses y aplicar dentro de los 3 meses posteriores al procesamiento.

Condiciones de almacenamiento

- 38°C máximo
- Fuera de la luz solar
- En un área limpia y seca
- En su contenedor original



Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos
981 175 599 | 942 780 265



@tecip.com.pe